



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ**

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

**ГОСТ 16381—77
(СТ СЭВ 5069—85)**

Издание официальное

18 р. 30 к. БЗ 9—91

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва

**МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ****Классификация и общие технические требования****Thermal insulating building materials and products.
Classification and general technical requirements****ГОСТ****16381—77*****(СТ СЭВ 5069—85)****Взамен****ГОСТ 16381—70****ОКП 57 6000, 57 1230, 22 5430, 22 5410, 22 4440****Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 30 декабря 1976 г. № 223 срок введения установлен****с 01.07.77**

Настоящий стандарт устанавливает классификацию и общие технические требования к строительным теплоизоляционным материалам и изделиям, применяемым для тепловой изоляции строительных конструкций, оборудования и трубопроводов.

Стандарт в части классификации полностью соответствует СТ СЭВ 5069—85.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Материалы и изделия подразделяют по следующим основным признакам:

- виду основного исходного сырья;
- структуре;
- форме;
- возгораемости (горючести);
- содержанию связующего вещества.

Издание официальное

** Переиздание (март 1992 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС 10—86)*

© Издательство стандартов, 1977

© Издательство стандартов, 1992

Переиздание с изменением

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

1.2. По виду основного исходного сырья материалы и изделия подразделяют на:

- неорганические;
- органические.

Изделия, изготовленные из смеси органического и неорганического сырья, относят к неорганическим, если количество последних в смеси превышает 50% по массе.

1.3. По структуре материалы и изделия подразделяют на:

- волокнистые;
- ячеистые;
- зернистые (сыпучие).

1.4. По содержанию связующего вещества материалы и изделия подразделяют на:

- содержащие связующее вещество;
- не содержащие связующее вещество.

1.5. По форме материалы и изделия подразделяют на:

- рыхлые (вата, перлит и др.);
- плоские (плиты, маты, войлок и др.);
- фасонные (цилиндры, полуцилиндры, сегменты и др.);
- шнуровые.

1.6. По возгораемости (горючести) материалы и изделия подразделяют на:

- несгораемые;
- трудносгораемые;
- сгораемые.

1.7. Наименование основных теплоизоляционных материалов и изделий в соответствии с принятой классификацией приведено в справочном приложении.

Разд. 1. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Теплоизоляционные материалы и изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на эти материалы и настоящего стандарта.

2.2. Материалы и изделия должны удовлетворять следующим общим техническим требованиям:

- обладать теплопроводностью не более $0,175 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$ ($0,15 \text{ ккал}$) ($\text{м}\cdot\text{ч}\cdot^\circ\text{C}$) при 25°C ;
- иметь плотность (объемную массу) не более $500 \text{ кг}/\text{м}^3$;
- обладать стабильными физико-механическими и теплотехническими свойствами;

не выделять токсических веществ и пыли в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации.

2.3. Марку материалов и изделий устанавливают по плотности.

2.4. Предельную температуру применения материалов и изделий устанавливают в стандартах или технических условиях на конкретные виды материалов и изделий с обязательным указанием группы горючести.

2.5. Теплопроводность материалов и изделий, в зависимости от предельной температуры применения, указывают в стандартах или технических условиях на конкретные виды материалов и изделий при температуре 25°C для материалов и изделий, применяемых при температуре до 200°C; 125°C для материалов и изделий, применяемых при температуре до 500°C; 300°C для материалов и изделий, применяемых при температуре свыше 500°C.

2.2—2.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

С. 4 ГОСТ 16381—77

Наименование материалов и изделий	Классификационные признаки													
	Вид исходного сырья		Структура			Содержание связующего вещества		Форма				Возгораемость (горючесть)		
	Неорганические	Органические	Волокнистые	Ячеистые	Зернистые	Содержащие	Несодержащие	Рыхлые	Плоские	Фасонные	Шнуровые	Негорючие	Трудно-сгораемые	Сгораемые
Вата минеральная	+		+				+	+				+		
Вата стеклянная	+		+				+	+				+		
Вата керамическая (каолиновая)	+		+				+	+				+		
Маты	+		+			+	+		+			+		
Шнуры	+		+				+				+			
Войлок	+		+			+			+			+	+	
Маты вертикально- слоистые	+		+			+			+				+	+
Войлок вертикально- слоистый	+		+			+			+				+	+
Плиты	+		+			+			+			+	+	+
Плиты вертикально- слоистые	+		+			+			+				+	+
Цилиндры и полуци- линдры	+		+			+				+			+	+

Продолжение

Наименование материалов и изделий	Классификационные признаки													
	Вид исходного сырья		Структура			Содержание связующего вещества		Форма				Возгораемость (горючесть)		
	Неорганические	Органические	Волокнистые	Ячеистые	Зернистые	Содержащие	Несодержащие	Рыхлые	Плоские	Фасонные	Шнуровые	Несгораемые	Трудно-сгораемые	Сгораемые
Плиты минераловатные армированные	+		+			+			+				+	
Вспученный перлит	+				+		+					+		
Изделия перлитобитумные	+			+		+			+	+			+	
Изделия перлитокерамические	+			+					+	+		+		
Изделия перлитоцементные	+			+					+	+		+		
Изделия перлитогипсовые	+			+					+	+		+		
Плиты пенополистирольные		+		+					+					+
Изделия пенополиуретановые		+		+					+	+				+
Изделия пенофенолформальдегидные		+		+					++	+			+	
Плиты из пеностекла	+			+			+		++			+		

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор Л. Д. Курочкина
Технический редактор О. Н. Пикитина
Корректор Н. Л. Шнайдер

Сдано в наб 07.05.92 Подп. в печ. 03.06.98 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт.0,5. Уч.-изд. л. 0,30.
Тир 4295 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер , 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1202